10/525299

## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 26. Februar 2004 (26,02,2004)

PCT

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2004/016668\ A1$

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C08F 293/00,C08L 53/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/009005
- (22) Internationales Anmeldedatum:

13. August 2003 (13.08.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 37 286.1 14. August 2002 (1

l 14. August 2002 (14.08.2002) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS GMBH [DE/DE]; Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, 83308 Trostberg (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRAUS, Alexander [DE/DE]; Wehrländerstrasse 13, 83376 Truchtlaching (DE). HÜBSCH, Christian [DE/DE]; Dorfstrasse 14, 83703 Gmund (DE). ALBRECHT, Gerhard [DE/DE]; Jägerweg 7a, 83342 Tacherting (DE). GRASSL, Harald [DE/DE]; Untersteiner Strasse 18, 83471 Schönau (DE). HARTL, Angelika [DE/DE]; Fiedlerstrasse 3, 83342 Tacherting (DE). SCHEUL, Stefanie [DE/DE]; Lindacher Strasse 43, 83308 Trostberg (DE). KERN, Alfred [DE/DE]; Ringstrasse 24, 84558 Kirchweidach (DE).

- (74) Anwalt: WEICKMANN & WEICKMANN; Postfach 860 820, 81635 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Erklärung gemäß Regel 4.17:

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: USE OF BLOCK COPOLYMERS AS DISPERSANTS FOR AQUEOUS SUSPENSIONS OF SOLIDS
- **(54) Bezeichnung:** VERWENDUNG VON BLOCKCOPOLYMEREN ALS DISPERGIERMITTEL FÜR WÄSSRIGE FESTSTOFF-SUSPENSIONEN
- (57) Abstract: The invention relates to the use of block copolymers produced by polymerising a poly(alkylene oxide) compound (A) with at least one ethylenically unsaturated monomer compound (B), as dispersants for aqueous suspensions of solids, especially based on hydraulic binding agents such as cement, lime, gypsum, or anhydrite. Surprisingly, said block copolymers exhibit a significantly improved water reduction capacity, for the same dosage, compared to conventional solvents based on comb polymers. Furthermore, the slump loss can also be reduced compared to conventional solvents, by modifying the adhesive block.
- (57) Zusammenfassung: Es wird die Verwendung von Blockcopolymeren beschrieben, die durch Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Monomer-Verbindung (B) hergestellt wurden, als Dispergiermittel für wässrige Feststoff-Suspensionen, insbesondere auf Basis von hydraulischen Bindemitteln wie z. B. Zement, Kalk, Gips oder Anhydrit. Überraschenderweise zeigen diese Blockcopolymere ein deutlich besseres Wasserreduktionsvermögen bei gleicher Dosierung im Vergleich zu konventionellen Fliessmitteln auf der Basis von Kammpolymeren. Ausserdem lässt sich durch Modifikation des Haftblockes darüber hinaus auch der slump-loss im Vergleich zu konventionellen Fliessmitteln verringern.



25

# Verwendung von Blockcopolymeren als Dispergiermittel für wässrige Feststoff-Suspensionen

### Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Blockcopolymeren, die durch Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit einer ethylenisch ungesättigten Monomer-Verbindung (B) hergestellt wurden, als Dispergiermittel oder/und Fließmittel für wässrige Feststoff-Suspensionen, insbesondere auf Basis von hydraulischen Bindemitteln wie z.B. Zement, Kalk, Gips oder Anhydrit.

- In wässrigen Suspensionen von pulverförmigen anorganischen oder organischen Substanzen, wie hydraulischen Bindemitteln (Zement, Kalk, Gips oder Anhydrit), Gesteinsmehl, Silikatmehl, Kreide, Tonen, Porzellanschlicker, Talkum, Pigmenten, Ruß oder Kunststoffpulvern, werden oft Zusatzmittel in Form von Dispergiermitteln zugesetzt, um ihre

  Verarbeitbarkeit, d.h. Knetbarkeit, Fließfähigkeit, Spritzbarkeit, Streichfähigkeit oder Pumpbarkeit, zu verbessern. Diese Zusatzmittel sind in der Lage, durch Adsorption an die Oberflächen der Teilchen Agglomerate aufzubrechen und die gebildeten Teilchen zu dispergieren. Dies führt insbesondere bei hochkonzentrierten Dispersionen zu einer deutlichen Verbesserung der Verarbeitbarkeit.
  - Bei der Herstellung von Baustoffmischungen, die hydraulische Bindemittel wie Zement, Kalk, Gips oder Anhydrit enthalten, lässt sich dieser Effekt besonders vorteilhaft nutzen, da zur Erzielung einer verarbeitbaren Konsistenz ansonsten wesentlich mehr Wasser benötigt würde, als für den nachfolgenden Hydratations- bzw. Erhärtungsprozess erforderlich wäre. Das nach dem Erhärten allmählich verdunstende Wasser hinterlässt Hohlräume, welche die mechanischen Festigkeiten und Beständigkeiten der Baukörper signifikant verschlechtern.

- 2 -

Um den im Sinne der Hydratation überschüssigen Wasseranteil zu reduzieren und/oder die Verarbeitbarkeit bei einem vorgegebenen Wasser/Bindemittel-Verhältnis zu optimieren, werden Zusatzmittel eingesetzt, die im Allgemeinen als Wasserreduktions- oder Fließmittel und im Englischen als Superplasticizer bezeichnet werden.

Die nach wie vor am häufigsten verwendeten Fließmittel sind
Polykondensationprodukte auf der Basis von Naphthalin- oder
Alkylnaphthalinsulfonsäuren (vgl. EP-A 214 412) sowie MelaminFormaldehyd-Harze, die Sulfonsäuregruppen enthalten (vgl. DE-PS 16 71 017).

5

15

20

25

30

Diese Fließmittel haben jedoch den Nachteil, dass ihre gute verflüssigende Wirkung – insbesondere im Betonbau – selbst bei relativ hohen Dosierungen nur über eine relativ kurze Zeitspanne bestehen bleibt. Dieser Abfall der Fließfähigkeit von Betonmischungen wird auch als "Slump-Loss" bezeichnet. Er führt insbesondere dann zu Problemen, wenn zwischen der Herstellung des Betons und dessen Einbau größere Zeitspannen liegen, wie sie sich oft durch lange Transport- oder Förderwege ergeben.

Weiterhin kann die Freisetzung des herstellungsbedingt enthaltenen toxischen Formaldehyds zu beträchtlichen arbeitshygienischen Belastungen führen, wenn die Anwendung im Innenbereich (Betonfertigteilherstellung oder Gipskartonplatten-Trocknung) oder im Berg- bzw. Tunnelbau erfolgt.

Um diese Nachteile zu umgehen, wurden auch formaldehydfreie Fließmittel auf der Basis Maleinsäuremonoestern und Styrol entwickelt (vgl. EP-A 306 449). Zwar kann mit diesen Zusatzmitteln eine hohe Dispergierleistung über einen ausreichenden Zeitraum (geringer Slump-Loss) gewährleistet werden, jedoch gehen diese positiven Eigenschaften bei Lagerung der wässrigen Zubereitungen dieser Fließmittel schnell verloren. Die geringe

20

25

30

Lagerungsstabilität dieser Fließmittellösungen ist auf die leichte Hydrolysierbarkeit der Maleinsäuremonoester zurückzuführen.

Um dieses Problem zu umgehen, wurden verschiedene hydrolysestabile
Fließmittel entwickelt. Bei allen diesen Fließmitteln handelt es sich um
Copolymere aus ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren (wie z.B.
Acrylsäure, Methacrylsäure oder Maleinsäure bzw. deren Salze) und Poly
(alkylenoxiden) mit einer polymerisierbaren Endgruppe (wie z.B.
Methacrylate, Allylether oder Vinylether). Der Einbau dieser langkettigen
Monomere in eine Polymerkette führt zu Polymeren mit einer kammartigen
Struktur (vgl. US 5,707,445, EP 1 110 981 A2, EP 1 142 847 A2).

Diese Kammpolymere zeichnen sich neben einer hohen Lagerbeständigkeit auch durch eine deutlich verbesserte Wirksamkeit im Vergleich zu Fließmitteln auf Lignin-, Naphthalin- oder Melaminkondensat-Basis aus.

Nach einer weithin akzeptierten Theorie beruht die Wirksamkeit der Fließmittel auf zwei unterschiedlichen Effekten. Zum einen adsorbieren die negativ geladenen Säuregruppen der Fließmittel auf der durch Calciumionen positiv geladenen Zementkornoberfläche. Die so entstehende elektrostatische Doppelschicht (Zeta Potenzial) führt zu einer elektrostatischen Abstoßung zwischen den Partikeln. Die durch die Zetapotenziale verursachten Abstoßungskräfte haben jedoch nur geringe Reichweiten (vgl. H. Uchikawa, Cement and Concrete Research 27 [1] 37-50 (1997)).

Weiterhin verhindert jedoch auch die physikalische Anwesenheit des adsorbierten Fließmittels, dass die Oberflächen der Zementpartikel in direkten Kontakt miteinander kommen können. Dieser sterische Abstoßungseffekt wird durch die nichtadsorbierten Seitenketten der oben erwähnten Kammpolymere drastisch verstärkt (vgl. K.Yoshioka, J. Am Ceram. Soc. 80 [10] 2667-71 (1997)). Es liegt auf der Hand, dass sich der

sterisch bedingte Abstoßungseffekt sowohl durch die Länge der Seitenketten, als auch durch die Anzahl der Seitenketten pro Hauptkette beeinflussen lässt. Andererseits kann eine zu hohe Seitenkettendichte bzw. -länge die Adsorption auf der Zementkornoberfläche behindern. Zur Bestimmung des Adsorptionsgrades eines Fließmittels an Zementpartikel wird nach Zugabe des Fließmittels zum Anmachwasser dessen Gehalt an organischem Material bestimmt (TOC-Analyse). Nach dem Einrühren des Zements und einer kurzen Wartezeit wird der Zementleim ausgepresst und das gesammelte Porenwasser nochmals mittels TOC analysiert. Die Abnahme des TOC-Wertes entspricht nun dem Anteil des adsorbierten 10 Fließmittels. Anhand solcher Messungen konnte gezeigt werden, dass große Teile des Fließmittels nicht adsorbieren. Dies ist nicht verwunderlich, da die Seitenketten in Lösung nicht gestreckt, sondern vermutlich eher geknäult vorliegen. Dadurch werden Carboxylatgruppen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Seitenkette räumlich vom Zementkorn abgeschirmt und 15 können nicht zur Adsorption beitragen. Darüber hinaus führt die Herstellung der Fließmittel über die freie radikalische Copolymersiation mehrerer verschiedener Monomere zu relativ uneinheitlichen Produkten hinsichtlich Molekulargewicht und Seitenkettendichte. Es ist daher nicht verwunderlich. dass ein Teil dieser Fließmittel nicht an der Zementkornoberfläche 20 adsorbiert, sondern im Porenwasser gelöst verbleibt. Bei zu kurzer Hauptkette oder zu hoher Seitenkettendichte kann beispielsweise die Zahl der für die Zementkornoberfläche zugängliche Carboxylgruppen nicht ausreichen. Zu lange Hauptketten mit geringer Seitenkettendichte können 25 hingegen Zementpartikel verbrücken und so eine Flocculation begünstigen. Vermutlich leisten diese nichtadsorbierten Anteile keinen Beitrag zum Wasserreduktionsvermögen des Fließmittels.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den polymeren Fließmitteln für zementäre Systeme nach dem derzeitigen Stand der Technik um Copolymere mit kammartiger Struktur, die über freie radikalische Polymerisation hergestellt werden. Alle diese Produkte zeichnen sich durch

- 5 -

eine hohe Uneinheitlichkeit bezüglich der Zahl der Seitenketten pro Polymermolekül und bezüglich des Molekulargewichtes aus. Es ist jedoch bekannt, dass es für jede Anwendung und jede Zementsorte ein optimales Molekulargewicht und eine optimale Anzahl von Seitenketten pro Polymermolekül gibt. Alle Bestandteile eines Produktes, die von diesem

Polymermolekül gibt. Alle Bestandteile eines Produktes, die von diesem Optimum abweichen, verringern daher die Wirksamkeit des Produktes bzw. machen höhere Dosierungen notwendig.

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde,
Polymerverbindungen bereitzustellen, welche die genannten Nachteile des
Standes der Technik nicht aufweisen, sondern aufgrund einer erhöhten
Produkteinheitlichkeit und eines geringen Anteils an weniger wirksamen
Komponenten eine deutlich verbesserte Wirkung als Dispergiermittel bzw.
Fließmittel für wässrige Feststoff-Suspensionen aufweisen.

15

Diese Aufgabe wurde durch die Verwendung von Blockcopolymeren gelöst, die durch Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Monomer-Verbindung (B) hergestellt wurden.

20

25

Uberraschenderweise zeigen Blockcopolymere, die vorzugsweise aus nur einer Poly(oxyalkylen)kette mit einem terminal aufgepfropftem Haftblock bestehen, ein deutlich besseres Wasserreduktionsvermögen bei gleicher Dosierung als konventionelle Fließmittel auf der Basis von Kammcopolymeren. Durch Modifikation des Haftblockes lässt sich darüber hinaus auch der Slump-Loss im Vergleich zu konventionellen Fließmitteln verringern, was ebenfalls nicht vorhersehbar war.

30

Die erfindungsgemäß verwendeten Blockcopolymere bestehen aus mindestens zwei polymeren Bausteinen unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung, die durch Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit einer ethylenisch ungesättigten Monomer-Verbindung (B)

- 6 -

hergestellt wurden.

Besonders bevorzugt sind Blockcopolymere der Struktur A'-B', d.h.
Blockcopolymere, die genau einen Block A' gebildet aus einer Poly
(alkylenoxid)-Verbindung (A) und genau einen Block B' gebildet aus einer
oder mehreren verschiedenen ethylenisch ungesättigten
Monomerverbindung (B) aufweisen.

Die Herstellung der Blockcopolymere erfolgt vorzugsweise durch Aufpfropfung an das mit dem Baustein Z substituierte Ende der Poly (alkylenoxid)-Verbindung (A), indem die Monomer-Verbindung (B) entweder radikalisch, anionisch oder kationisch aufpolymerisiert werden. Der Baustein Z übernimmt dabei die Funktion eines Polymerisationsinitiators. Bevorzugt ist hierbei die radikalische Polymerisation, insbesondere Techniken der kontrollierten bzw. lebenden radikalischen Polymerisation, da diese eine Vielzahl verschiedener funktioneller Gruppen und Lösemittel tolerieren. Als ganz besonders bevorzugt ist die Methode der "Atom Transfer Radical Polymerisation", im folgenden mit ATRP abgekürzt, anzusehen.

Die erfindungsgemäß eingesetzte Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) entspricht hierbei der allgemeinen Formel I

$$R^{1} \longrightarrow O \longrightarrow C_{m}H_{2m}O \longrightarrow_{n-1} C_{m}H_{2m} \longrightarrow Z$$
(D)

25

30

5

10

15

wobei R¹ folgende Bedeutung hat: Ein Wasserstoffatom, ein aliphatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen, ein cycloaliphatischer Rest mit 5 bis 12 C-Atomen oder ein Arylrest mit 6 bis 14 C-Atomen, der gegebenenfalls noch substituiert sein kann. Für die Indices gilt: m = 2 bis 4 sowie n = 1 bis 250, wobei m bevorzugt die Werte 2 oder 3 und n bevorzugt

Werte von 5 bis 250 und noch stärker bevorzugt Werte von 20 bis 135 annehmen kann.

Als bevorzugte Cycloalkylreste sind Cyclopentyl- oder Cyclohexylreste, als bevorzugte Arylreste sind Phenyl- oder Naphthylreste, die insbesondere noch durch Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsäuregruppen substituiert sein können, anzusehen.

Der Baustein Z in Formel I kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung folgende Bedeutungen haben: Z kann sich ableiten von 2-Halogen-Alkylcarbonsäure-Derivaten der allgemeinen Formel III:

$$\begin{array}{c|cccc}
O & X \\
\parallel & | \\
- & Y - C - C - C _{m} H_{2m+1} \\
& & \\
C _{n} H_{2n+1}
\end{array}$$
(III)

15

20

5

Hierbei kann X = Cl, Br oder l, m' = 1 bis 4 und n' = 0, 1 oder 2 sein, wobei m' = 1 und n' = 0 oder 1 bevorzugt werden. Y kann O oder NR² sein und R² kann für H, einen Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen oder einen Arylrest mit 6 bis 14 C-Atomen sowie für  $-C_mH_{2m}$   $-(-O-C_mH_{2m})_{n-1}$   $OR^1$  stehen, wobei R¹, m und n vorstehend genannte Bedeutung besitzen. Besonders bevorzugt sind R² = H, CH₃ oder C₂H₅.

Z kann sich des Weiteren von den Arylsulfonylhalogenid-Derivaten gemäß Formel IV ableiten:

Hierbei steht X wieder für Cl oder Br, vorzugsweise Cl. R³ kann einen aromatischen Rest mit 6 bis 14 C-Atomen, vorzugsweise einen Phenyl- oder Naphthylrest bedeuten, der noch durch Halogenyl-, Hydroxyl-, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkoxyl-, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Dialkylamino- oder Carboxylgruppen substituiert sein kann.

Der Baustein Z kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung schließlich noch für kettenübertragende Gruppen in Form von Thiolen, sekundären Aminen, Phosphinen oder Derivaten der phosphorigen Säure gemäß der allgemeinen Formel V stehen

15

20

5

10

wobei  $R^4$  = H,  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkylrest,  $C_5$ - $C_8$ -Cycloalkylrest, gegebenenfalls durch Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsäuregruppen substituierter  $C_8$ - $C_{14}$ -Arylrest oder  $-C_mH_{2m}$ - $-C_m$ 

- 9 -

Die Herstellung der Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) erfolgt durch Umsetzung der Halogen-Alkylcarbonsäuren der allgemeinen Formel II oder Arylsulfonylhalogeniden der Formel III mit den entsprechenden Poly (alkylenoxid)-Derivaten (wie z. B. Monoalkylether) nach bekannten Methoden, wobei die Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) als Makroinitiator angesehen werden kann.

5

10

15

Falls Z eine kettenübertragende Gruppe darstellt, kann die Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) auch als makromolekularer Kettenüberträger angesehen werden, der mit der Monomer-Komponente (B) im Rahmen einer konventionellen radikalischen Polymerisation umgesetzt wird. Bei dieser Syntheseroute, die nach den bekannten Methoden durchgeführt werden kann, stellt der Baustein Z eine Gruppierung dar, die in der Lage ist, im Rahmen einer radikalischen Polymerisation als Kettenüberträger zu fungieren. Aufgrund ihrer hohen Kettenübertragungsrate werden hierbei Thiolgruppen bevorzugt verwendet. Die Synthese der entsprechenden - funktionalisierten Poly(alkylenoxide) entsprechen dem allgemeinen Stand der Technik.

Zur Herstellung der erfindungsgemäß verwendeten Blockcopolymeren wird 20 die Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Monomer-Verbindung (B) umgesetzt, die den Block B bildet. Die Bezeichnung "Block" bedeutet im Fall der erfindungsgemäß eingesetzten Blockcopolymere, dass es sich um einen Polymerbaustein handelt, der eine andere chemische Zusammensetzung als Block A hat, der sich von der Poly 25 (alkylenoxid)-Verbindung (A) ableitet. Es kann sich bei Block B sowohl um ein Homopolymer, das nur aus einer Monomersorte aufgebaut ist, als auch um ein Copolymer, bestehend aus mehreren Monomersorten, handeln. Werden mehrere Monomersorten verwendet, können diese nach dem Stand der Technik vorzugsweise mittels ATRP entweder statistisch, blockweise 30 oder aber blockweise mit statistischen Zwischenzonen polymerisiert werden. Auch ein gradientenartiger Aufbau entlang der Polymerkette ist möglich.

10

20

25

Weiterhin erlaubt die ATRP auch den Aufbau verzweigter Polymerketten. Die erfindungsgemäß verwendeten Blockcopolymere können daher einen linearen oder verzweigten Block B aufweisen. Vorzugsweise besitzen die erfindungsgemäßen Blockcopolymere einen linearen Block B, der aus einer Monomersorte aufgebaut ist, einen linearen Block B, der aus einem statistisch zusammengesetzten Copolymer besteht, oder einen verzweigten Block B, der aus einem statistisch zusammengesetzten Copolymer besteht. Als Monomer eignen sich (radikalisch) polymerisierbare ethylenisch ungesättigte Verbindungen, insbesondere Acrylate, Methacrylate und Styrolderivate der allgemeinen Formel (II):

$$\begin{array}{c}
R^7 \\
C = C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^8 \\
R^9
\end{array}$$
(ID)

R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> können H, CH<sub>3</sub>, COOH oder deren Salze, COOR<sup>10</sup> oder CONR<sup>10</sup>R<sup>10</sup> bedeuten, wobei als Carbonsāure-Salze vorzugsweise Alkali-(Natrium, Kalium), Erdalkali-(Calcium) oder Ammonium-Salze eingesetzt werden und R<sup>10</sup> = H, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>C<sub>12</sub>-Hydroxyalkyl,

 $-C_mH_{2m}$   $-C_mH_{2m}$   $-C_mH_{2m}$   $-C_mH_{2m}$  bedeuten sowie R¹, m und n vorstehend bezeichnete Bedeutung besitzen. R⁶ und Rゥ können in Formel II zusammen -O-CO-O- bedeuten, sodass sich die entsprechenden Monomere vom Maleinsäureanhydrid ableiten. R⁶ kann H, CH₃ oder CH₂-COOR¹⁰ darstellen, wobei R¹⁰ oben genannte Bedeutung besitzt. Rゥ kann für COOR¹⁰, einen gegebenenfalls substituierten C₆-C₁₄-Arylrest oder OR¹¹ stehen, wobei R¹¹ = Acetyl oder  $-C_mH_{2m}$   $-C_m$ 

Für die erfindungsgemäß hergestellten Blockcopolymere werden vorzugsweise Monomer-Verbindungen eingesetzt, bei denen  $R^5$  und  $R^7$  = H

25

30

oder R<sup>6</sup> und R<sup>9</sup> zusammen O-CO-O, R<sup>8</sup> = H, CH<sub>3</sub> oder CH<sub>2</sub>-COOR<sup>10</sup> und R<sup>9</sup> = COOR<sup>10</sup> oder einen ggf. mit Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsäuregruppen substituierte Phenylrest darstellt. Bevorzugt bedeuten R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> = H, R<sup>8</sup> = H, CH<sub>3</sub> und R<sup>9</sup> = COOR<sup>10</sup> und ganz besonders bevorzugt R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> = H, R<sup>8</sup> = H, CH<sub>3</sub>, R<sup>9</sup> = COOH bzw. deren Salze oder COOR<sup>12</sup> sowie R<sup>12</sup> = tert.-Butyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Hydroxyalkyl.

Weiterhin lassen sich gemäß einer bevorzugten Ausführungsform in den Block B der erfindungsgemäß eingesetzten Blockcopolymere gezielt

Verzweigungen einführen, wenn zusätzlich zu den Monomer-Verbindungen (B) noch sogenannte Inimere mit in den Block B einpolymerisiert werden.

Unter einem Inimer versteht man eine Verbindung, die sowohl eine polymersierbare ethylenisch ungesättigte Doppelbindung, als auch eine Gruppierung besitzt, die im Sinne der ATRP initiieren wirken kann.

Besonders geeignete Inimere werden durch Veresterung von hydroxyfunktionalisierten Monomeren wie z.B. Hydroxyethylmethacrylat (HEMA) mit ATRP-Initiatoren wie 2-Halogenpropionsäuren oder 2-

Weiterhin ist es auch möglich, durch Sulfochlorierung von Styrol hergestellte Inimere bei der erfindungsgemäßen Herstellung zu verwenden.

Halogenisobuttersäuren hergestellt.

Der Herstellung der erfindungsgemäß hergestellten Blockcopolymere erfolgt - wie bereits beschrieben - nach bekannten Methoden, wobei die radikalische Polymerisation und insbesondere die ATRP als bevorzugt anzusehen sind.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Umsetzung in Abhängigkeit des Lösemittels im Temperaturbereich von 20 bis 110 ℃. In aprotischen Lösemitteln oder bei Bulk-Polymerisationen werden i. a. Temperaturen zwischen 50 und 110 ℃, vorzugsweise zwischen 60 und 90 ° C, angewandt. In protischen Lösemitteln, insbesondere Wasser, setzt die Polymerisation u. U. schon bei 20 ℃ ein.

Die Mengenverhältnisse von Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) zu Monomer-Verbindung (B) kann in weiten Grenzen variiert werden, doch hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen, dieses Gewichtsverhältnis von (A) zu (B) auf 1:5 bis 1:300, insbesondere 1:15 bis 1:80, einzustellen.

5

25

30

Wie dem Fachmann auf dem Gebiet der ATRP bekannt ist, werden als Katalysatoren Halogenide oder Oxide von Übergangsmetallen niederer Oxidationsstufe verwendet, die durch (meist mehrzähnige) Liganden komplexiert und (zumindest teilweise) in Lösung gebracht werden. Am gebräuchlichsten sind Cu-l-Oxid, -Chlorid oder –Bromid, Fe-II-Chlorid oder Sulfat sowie Ni-II-Chlorid oder Bromid. Als Liganden werden meist 2,2'-Bipyridin (ggf. auch substituiert), Pentamethyldiethylentriamin (PMDETA), Tris(2-Dimethylaminoethyl)amin, Triphenylphosphin oder Schiffsche Basen aus 2-Pyridinaldehyd und primären Aminen verwendet. Zur Komplexierung von Cu-l-Salzen werden i.a. bei zweizähnigen Liganden zwei Mol-Äquivalente oder bei drei- bzw. vierzähnigen Liganden ein Mol-Äquivalent verwendet.

Erfolgt die Herstellung der erfindungsgemäß eingesetzten Blockcopolymere über die freie radikalische Polymerisation, kann auf die üblichen Azo- oder Peroxoinitiatoren zurückgegriffen werden.

Die erfindungsgemäß vorgeschlagenen Blockcopolymere eignen sich hervorragend als Fließmittel bzw. Dispergiermittel für wässrige Feststoff-Suspensionen, wobei die Blockcopolymere bevorzugt in einer Menge von 0,01 bis 5 Gew.-% bezogen auf das Gewicht der Feststoff-Suspension eingesetzt werden. Hierbei kann die Feststoff-Suspension anorganische Partikel ausgewählt aus der Gruppe Gesteinsmehl, Silikatmehl, Kreide, Tone, Porzellanschlicker, Talkum, Pigmente und Russ oder organische Partikel wie z.B. Kunststoffpulver enthalten. Als besonders bevorzugt ist die Verwendung der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Blockcopolymere für wässrige

Bindemittel-Suspensionen auf Basis von Zement, Kalk, Gips und Anhydrit anzusehen. Hierbei zeigen die Blockcopolymere ein deutlich besseres Wasserreduktionsvermögen bei gleicher Dosierung als konventionelle Fließmittel auf der Basis von Kammcopolymeren. Außerdem kann bei der erfindungsgemäßen Verwendung der Blockcopolymere auch ein verringerter Slump-Loss im Vergleich zu konventionellen Fließmitteln festgestellt werden.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher veranschaulichen.

#### 10 Beispiele

5

20

- A) Herstellung der Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) (ATRP-Makroinitiatoren) gemäß Formel I
- Als Herstellungsmethode wurde die azeotrope Veresterung mit Carbonsäuren angewandt.
  - Hierzu wird ein Zweihalskolben mit Rührwerk, Wasserabscheider und Rückflußkühler ausgestattet. Der Kolben wird mit 0,1 mol des entsprechenden Poly(alkylenoxid)-monoalkylethers, mit 0,5 mol Bromisobuttersäure bzw. Brompropionsäure, 0,005 mol *p*-Toluolsulfonsäure und 50 ml Toluol befüllt. Die Reaktionsmischung wird solange unter Rühren zum Rückfluss erhitzt, bis kein Wasser mehr abgeschieden wird.
- Anschließend werden 500ml Methanol zugegeben und solange unter Rühren zum Rückfluss erhitzt, bis mittels GC, HPLC oder DC keine freie Carbonsäure mehr im Reaktionsgemisch nachweisbar ist. Das überschüssige Methanol wird zusammen mit dem gebildeten Methylester der Bromisobuttersäure bzw. der Brompropionsäure destillativ entfernt. Der Destillationsrückstand besteht aus dem erwünschten ATRP-Makroinitiator.
- Weitere Reinigungsschritte sind im allgemeinen nicht erforderlich.

- 14 -

Gemäß dieser Vorschrift wurden folgende ATRP-Makroinitiatoren synthetisiert:

Ausgehend von Polyethylenglykolmonomethylethern mit den mittleren Molekulargewichten

a) 500 g/mol der entsprechende Bromisobuttersäureester (1)

15

20

25

30

- b) 1100 g/mol der entsprechende Bromisobuttersäureester (2)
- c) 2000 g/mol der entsprechende Brompropionsäureester (3)
- d) 5000 g/mol der entsprechende Brompropionsäureester (4)

## B) <u>Herstellung verschiedener erfindungsgemäßer Blockcopolymere nach der</u> ATRP

Die "Atom Transfer Radical Polymerisation" erfolgte in einem Dreihalskolben, der mit gasdichtem Rührwerk, Kühler, Stickstoffeinleitung und Vakuumanschluss ausgestattet war. Als Monomer wurde *tert.*-Butylmethacrylat verwendet, das zuvor durch Filtration über ein Bett aus basischem Aluminiumoxid inhibitorfrei gemacht worden war.

Zunächst wurde der jeweilige Makroinitiator (1 bis 4) aufgeschmolzen und zusammen mit Pentamethyldiethylentriamin (PMDETA) als Komplexbildner sowie dem *tert.*-Butylmethacrylat (*t*-BMA), im Kolben vorgelegt. Die Apparatur und das Reaktionsgemisch wurden anschließend durch mehrmaliges Anlegen von Vakuum, jeweils gefolgt von Fluten mit Stickstoff, sauerstofffrei gemacht. Anschließend wurde Kupfer-I-chlorid als Katalysator zugegeben und nochmals sauerstofffrei gemacht. Die Mengen der Ausgangsmaterialien sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Anschließend wurde das Reaktionsgemisch zwei Stunden unter Rühren auf 90 ℃ erhitzt. Nach zwei Stunden wurde die hochviskose Reaktionsmischung abgekühlt und Spuren von nicht umgesetztem Monomer in Vakuum abdestilliert.

- 15 -

Das so erhaltene erfindungsgemäße Blockcopolymer wurde in Dioxan gelöst, mit 5 g Schwefelsäure versetzt, und zwei Stunden unter Rückfluß gerührt. Hierbei kommt es unter Eliminierung von gasförmigem Isobutylen zur Spaltung der *tert.*-Butylestergruppen und es werden Carbonsäuregruppen gebildet. Nach dem Ende der Gasentwicklung wurde das Dioxan destillativ entfernt. Das erhaltene erfindungsgemäße Blockcopolymer wurde in der dreifachen Menge Wasser gelöst, wobei der pH-Wert mittels wässriger NaOH-Lösung auf 8 eingestellt wurde. Die genaue Feststellung des Feststoffgehaltes der Lösung erfolgte durch Verdampfung des Wassers auf einer beheizbaren Waage bei 130 °C bis zur Gewichtskonstanz.

Die mittleren Molekulargewichte wurden mittels GPC ermittelt. Als mobile Phase kam dabei ein Gemisch aus 80 Vol.-% wässriger 5 %iger Ammoniumformiatlösung und 20 Vol.-% Acetonitril zum Einsatz. Es wurden HEMA-Säulen als stationäre Phasen verwendet und die Kalibrierung bei RI-Detektion erfolgte mittels verschiedener Polyethylenglykolstandards. Da es sich bei den synthetisierten Polymeren um Copolymere handelt, können die über Polyethylenglykolkalibrierung ermittelten Molekulargewichte etwas von den realen Werten abweichen.

20

5

10

15

Die Stöchiometrien der jeweiligen Polymerisationsansätze sowie die mittels GPC ermittelten mittleren Molekulargewichte und Polydispersitäten sind in Tabelle 1 wiedergegeben.

Tabelle 1: Lineare Blockcopolymere

Makr	Makro		t-BM	1A	Cu	21	PMDE	TA	Prod	M.,	M <sub>n</sub> /M <sub>w</sub>
0-	initiat	or								n.	n.
init							1			Hydrolys	Hydroly
iato											
r							ļ			е	se
Nr.	[mol]	[g	[mol	[g	[mol]	[g]	[mol]	[g]	Nr.	[g/mol]	
		ן	]	נ							
1	0,046	30	0,25	35	0,046	4,51	0,046	8,1	1-1	1260	1,18
1	0,031	20	0,46	65	0,031	3,04	0,031	5,5	1-2	2150	1,29
1	0,015	10	0,46	65	0,015	1,47	0,015	2,6	1-3	3580	1,33
2	0,032	40	0,32	45	0,032	3,14	0,033	5,6	2-1	2470	1,32
2	0,024	30	0,49	70	0,024	2,35	0,024	4,2	2-2	4360	1,18
2	0,016	20	0,63	90	0,016	1,57	0,016	2,7	2-3	5100	1,20
3	0,021	45	0,21	30	0,021	2,06	0,021	3,7	3-1	4490	1,36
3	0,011	24	0,42	60	0,011	1,08	0,011	1,9	3-2	6300	1,24
3	0,0056	12	0,42	60	0,006	0,55	0,006	1	3-3	9280	1,09
4	0,0106	55	0,32	45	0,011	1,04	0,011	1,9	4-1	9160	1,27
4	0,0053	27	0,28	40	0,005	0,52	0,005	0,9	4-2	10660	1,23
4	0,0053	27	0,42	60	0,005	0,52	0,005	0,9	4-3	13530	1,29

Weiterhin wurde auch durch Einsatz eines Inimers ein erfindungsgemäßes Blockcopolymer mit einem verzweigten Polymethacrylsäureblock synthetisiert. Die Reaktionsführung erfolgte wie oben beschrieben, nur das hier zusätzlich zum Makroinitiator (2) als Inimer Hydroxyethylmethacrylatisobrombuttersäureester zugegeben wurde. Die weitere Aufarbeitung erfolgte wie oben beschrieben.

Die Stöchiometrien der jeweiligen Polymerisationsansätze sowie die mittels GPC ermittelten mittleren Molekulargewichte und Polydispersitäten sind in Tabelle 2 wiedergegeben.

Tabelle 2: Blockcopolymere mit verzweigtem Poly (methacrylsäure) block

Makro- initia		•	Inimer		t-BMA		CuC1		PMDETA		Prod	M.,	M <sub>n</sub> /M <sub>w</sub>
tor	initia [mmol ]		[mmol	[g]	[mol]	[g	[mmol	[g]	[mmol	[g]	}	n. Hydrol. [g/mol]	n. Hydrol.
2	5	6,3 4	5	1,4	0,35	50	10	1	10	1,7	2-4	20750	1,29
2	20	25	20	5,6	0,35	50	40	4	40	6,9	2-5	6000	1,27

10

## C) Zementleimtests zur Bestimmung des Wasserreduktionsvermögens

Durch Zumischung der oben aufgeführten erfindungsgemäßen
Blockcopolymere zu Zementleim wurde das Wasserreduktionsvermögen im
Vergleich zum kommerziell erhältlichen Betonzusatzmittel Glenium®-27
getestet. Bei Glenium®-27 handelt es sich um ein statisch aufgebautes
Kammpolymer aus Polymethacrylsäure mit Polyethylenglykol-Seitenketten.
Die Seitenketten besitzen ein mittleres Molekulargewicht von ca. 1100 g/mol.

Zum Test des Wasserreduktionsvermögens wurde ein Zement vom Typ "Almendingen 32,5 NW-HS" mit Wasser im Verhältnis w/z = 0,32 gemischt und das jeweilige Betonzusatzmittel (Glenium®-27 bzw. eines der oben beschriebenen erfindungsgemäßen Blockcopolymere) in einer Dosierung von 0,2 Gew.-% Feststoff / Zement (siehe Tabelle 3) zugegeben.

20

25

Zur Bestimmung des mini-slump-Maßes wird ein Kegelstumpf (D/d/H = 40/20/60 mm) verwendet. Mit Hilfe eines kleinen Aufsetztrichters wird der Kegelstumpf mit dem Bindemittelleim ohne Verdichtungseinwirkung gefüllt und der überstehende Leim abgestrichen. Nach Abhub des Konus wird das Fließmaß bestimmt.

5 ·

10

15

In Tabelle 3 sind die Ergebnisse verschiedener Zementleim-Ausbreitversuche zusammengefasst.

Tabelle 3: Ergebnisse Zementleim-Ausbreitversuche mit Almendingen 32,5 NW-HS

Betonzusatzmitt	Dosierung	W/Z	Ausbreitma
el	bez. Zement		ß
Bezeichnung	[Gew%]		[cm]
ohne	0	0,32	zu steif
Glenium®-27	0,2	0,32	14,8
1-1	0,2	0,32	9,8
1-2	0,2	0,32	12,3
1-3	0,2	0,32	14,7
2-1	0,2	0,32	17,5
2-2	0,2	0,32	16,8
2-3	0,2	0,32	16,5
2-4	0,2	0,32	17,0
2-5	0,2	0,32	16,9
3-1	0,2	0,32	17,1
3-2	0,2	0,32	17,6
3-3	0,2	0,32	16,7
4-1	0,2	0,32	17,8
4-2	0,2	0,32	17,2
4-3	0,2	0,32	16,3

Mit Ausnahme der auf (1) (Polyethylenglykolmonomethylether mit einemMolekulargewicht von 500 g/Mol) basierenden Polymere zeigen alle anderen erfindungsgemäßen Blockcopolymere eine durchweg bessere Verflüssigungswirkung im Zementleim als Glenium®-27.

 D) Mörteltests zur Bestimmung des Wasserreduktionsvermögens und Erhaltung der Fließfähigkeit über einen Zeitraum von 30 min

Die Durchführung der Test erfolgte gemäß (DIN EN 1015-3). Als Zement wurde Schelklingen CEM II 42.5 R verwendet.

- 19 -

Tabelle 4: Ergebnisse der Mörtelausbreitversuche mit CEM II 42.5 R Schelklingen

Betonzusatzmittel	Dos.	W/Z	s/z	Ausbr	eitmaß
Bezeichnung				( c	m)
	[Gew	[kg /	[kg /	4 min	30 min
	%]	kg]	kg]		
Glenium®-27	0,2	0,47	2,7	24,2	24,3
2-1	0,2	0,45	2,7	24,0	22,9
2-2	0,2	0,45	2,7	25,2	24,3
2-3	0,2	0,45	2,7	24,7	24,0
1-2	0,2	0,45	2,7	22,8	21,8
2-4	0,2	0,45	2,7	26,7	24,4
2-5	0,2	0,45	2,7	27,8	25,7

5

10

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die erfindungsgemäß verwendeten Blockcopolymere selbst bei einem geringeren Wassergehalt /w/z = 0,45) in der Regel besser verflüssigen als Glenium® -27 bei w/z = 0,47. Die gute Verflüssigungswirkung bleibt über einen Zeitraum von mindestens 30 min nahezu unverändert erhalten.

### **Ansprüche**

- Verwendung von Blockcopolymeren, die durch Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Monomer-Verbindung (B) hergestellt wurden, als Dispergiermittel oder/und Fließmittel für wässrige Feststoff-Suspensionen.
- Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Blockcopolymere durch Umsetzung einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) der allgemeinen Formel (I)

$$R^1 \longrightarrow O \longrightarrow C_m H_{2m} O \longrightarrow_{n-1} C_m H_{2m} \longrightarrow Z$$
(I)

15

20

25

5

wobei

 $R^1$  = Wasserstoff, ein  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl-Rest, ein cycloaliphatischer  $C_5$ - $C_{12}$ -Cycloalkyl-Rest, ein ggf. substituierter  $C_6$ - $C_{14}$ -Arylrest

$$Z = -Y - C - C - C_{m}H_{2m+1}$$

$$C_{n}H_{2n+1}$$

mit

Υ

\_

O, NR<sup>2</sup>

$$R^2 = H, C_{1}\text{-}C_{12}\text{-}Alkylrest, } C_{6}\text{-}C_{14}\text{-}Arylrest}$$
 oder 
$$-C_mH_{2m} - C_mH_{2m} - C_mH_{2m}$$

$$X = C1, Br$$
 $m' = 1 bis 4$ 
 $n' = 0 bis 2,$ 

10

15

20

mit  $R^3$  = ggf. substituierter  $C_6-C_{14}$ Arylenrest

$$-SH$$
,  $-N$   $\begin{pmatrix} H & & O & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\$ 

wobei  $R^4$  = H,  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkylrest,  $C_5$ - $C_8$ -Cycloalkylrest, ggf. durch Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsäuregruppen substituierter  $C_6$ - $C_{14}$ -Arylrest oder  $C_mH_{2m}$ - $C_mH_{2m}$ -C

mit einer radikalisch polymerisierbaren ethylenisch ungesättigten Monomer-Verbindung (B) der allgemeinen Formel (II)

$$C = C$$
 $R^8$ 
 $C = C$ 
 $R^9$ 

5

10

15

hergestellt wurden,

wobei

R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> = H, CH<sub>3</sub>, COOH oder deren Salze,

COOR<sup>10</sup>, CONR<sup>10</sup>R<sup>10</sup>

R<sup>6</sup> und R<sup>9</sup> zusammen O-CO-O

 $R^8$  = H,  $CH_3$ ,  $-CH_2$ - $COOR^{10}$ 

R<sup>9</sup> = COOR<sup>10</sup>, ein ggf. substituierter C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-Arylrest

oder OR<sup>11</sup>

 $R^{10}$  = H, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Hydroxyalkyl,

 $-C_mH_{2m}$   $-(-O-C_mH_{2m})_{n-1}$   $-OR^1$ 

 $R^{11} = Acetyl, \qquad \qquad -C_m H_{2m} - C_m H_{2m} \xrightarrow{}_{n-1} OR^1$ 

darstellen können und

R<sup>1</sup>, m, n, oben genannte Bedeutung besitzen.

- Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung der Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit der Monomer-Komponente (B) in Form einer radikalischen Polymerisation durchgeführt wurde.
- 4. Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung in Form einer "Atom Transfer Radical Polymerisation"

15

20

25

30

(ATRP) erfolgte.

- 5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Arylreste für R¹ noch durch Hydroxyl-, Carboxyl- und Sulfonsäuregruppen substituiert sind.
- Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in Formel (I) m = 2 oder 3 und n = 5 bis 250 bedeuten.
- 7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass R² = Wasserstoff oder C₁-C₂-Alkyl bedeutet.
- 8. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass m' = 1 und n' = 0 oder 1 bedeuten.
- 9. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Arylenrest für R³ noch Halogenyl-, Hydroxyl-, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkoxy-, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Dialkylamino- oder Carboxylgruppen aufweist.
- 10. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> für H, R<sup>6</sup> und R<sup>9</sup> zusammen für O-CO-O, R<sup>8</sup> für H, CH₃ oder CH₂COOR¹⁰ und R<sup>9</sup> für COOR¹⁰, oder für einen ggf. mit Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsäuregruppen substituierten Phenylrest steht.
- 11. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> = H, R<sup>8</sup> = H, CH<sub>3</sub> und R<sup>9</sup> = COOR<sup>10</sup> bedeuten.
- 12. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch

30

gekennzeichnet, dass  $R^6$  und  $R^7$  = H,  $R^8$  = H,  $CH_3$  und  $R^9$  = COOH bzw. deren Salze oder COOR<sup>12</sup> sowie  $R^{12}$  = tert.-Butyl oder  $C_1$ - $C_6$ -Hydroxyalkyl bedeuten.

- 13. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung der Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) und der Monomer-Verbindung (B) in Gegenwart einer Inimer-Verbindung durchgeführt wurde.
- 14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass als Inimere Verbindungen eingesetzt wurden, die durch Veresterung von hydroxyfunktionalisierten Monomeren, wie z.B.

  Hydroxyethylmethacrylat (HEMA), mit ATRP-Initiatoren, wie z.B.

  Halogenpropionsäuren, hergestellt wurden.
  - 15. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass als Inimere Verbindungen eingesetzt wurden, die durch Sulfochlorierung von Styrol erhalten wurden.
- 16. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung im Temperaturbereich von 20 bis 110 ℃ erfolgte.
  - 17. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Blockcopolymere in einer Menge von 0,01 bis 5 Gew.-% bezogen auf die Feststoff-Suspension eingesetzt werden.
  - 18. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Feststoff-Suspension hydraulische Bindemittel auf Basis von Zement, Kalk, Gips und Anhydrit enthält.

- 25 -

- 19. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Feststoff-Suspension anorganische Partikel ausgewählt aus der Gruppe Gesteinsmehl, Silikatmehl, Kreide, Tone, Porzellanschlicker, Talkum, Pigmente und Russ enthält.
- 20. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Feststoff-Suspension organische Partikel wie z.B. Kunststoffpulver enthält.

5

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C08F293/00 C08L53/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{lll} \mbox{Minimum documentation searched} & \mbox{(classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{C08F} & \mbox{C08L} & \mbox{C08G} & \mbox{C09D} & \mbox{C09J} & \mbox{C04B} \\ \end{array}$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included. In the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 484 851 A (FOCK JUERGEN) 16 January 1996 (1996-01-16) * Spalte 2, Zeile 1-24; Anspruch 1; Spalte 1, Zeile 45-50, 35-40; Spalte 2, Zeile 61 - Spalte 3, Zeile 27; Spalte 3, Zeile 41-61; Spalte 4, Zeile 14-33; Ansprüche 2-6; Beispiele *	1,3-20
X Y	EP 0 979 844 A (GOLDSCHMIDT AG TH) 16 February 2000 (2000-02-16)  * Ansprüche 1,4,2-9; Seite 4, Zeile 1 - Seite 6, Zeile 30; Beispiele * page 2, line 1 -page 6, line 29  -/	1,3-20

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents:      A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance      E* earlier document but published on or after the international filing date      L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)      O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means      P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	<ul> <li>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>*&amp;* document member of the same patent family</li> </ul>
Date of the actual completion of the international search  5 November 2003	Date of mailing of the International search report
5 November 2003	13/11/2003
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Hammond, A

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation pplication No
PCT/EP 03/09005

C (Continu	THE PROPERTY CONSIDERED TO BE BELLEVANT	FC1/EF 03/09005
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 248 839 B1 (KNEBELKAMP ARNO ET AL) 19 June 2001 (2001-06-19) * Zusammenfassung ; Beispiele ; Ansprüche 1,2 * column 1, line 1 -column 6, line 20	1,3-20
X	EP 0 870 781 A (BASF AG) 14 October 1998 (1998-10-14) * Zusammenfassung ; Ansprüche 1-10 ; Seite 1, Zeile 1 - Seite 5, Zeile 21 ; Beispiele *	1,3-20
Y	US 5 763 548 A (MATYJASZEWSKI KRZYSZTOF ET AL) 9 June 1998 (1998-06-09) * Spalte 6, Zeile 30 - Spalte 9, Zeile 46 ; Spalte 6, Zeile 60 "C1-C6 alkoxy"; Spalte 14, Zeile 10-14; Zusammenfassung* column 14, line 35 -column 15, line 67	2
Y	US 5 177 151 A (YU SIMON H) 5 January 1993 (1993-01-05) * Spalte 1, Zeile 21-25; Spalte 3, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile 26 * abstract; claims 1-21	1-20
Y	US 4 029 720 A (SEILER ERHARD ET AL) 14 June 1977 (1977-06-14) abstract; claims 1-11	1-20
A	WO 01 51534 A (RIME FRANCOIS ;CIBA SC HOLDING AG (CH); MUEHLEBACH ANDREAS (CH); A) 19 July 2001 (2001-07-19) the whole document	2
A	US 4 927 961 A (FOCK JUERGEN ET AL) 22 May 1990 (1990-05-22) * Ansprüche 1-7 ; Spalte 1, Zeile 10 - Spalte 7, Zeile 5 * abstract	1–20
A	US 3 932 369 A (SARTORI GUIDO ET AL) 13 January 1976 (1976-01-13) * Spalte 1, Zeile 1-37 * column 4, line 10-28	1-20
A	US 5 707 445 A (FUJITA SHUICHI ET AL) 13 January 1998 (1998-01-13) * Ansprüche 1-8 * column 2, line 10 -column 7, line 11	1-20
A	EP 1 142 847 A (MBT HOLDING AG; NIPPON CATALYTIC CHEM IND (JP)) 10 October 2001 (2001-10-10) page 3, line 50 -page 8, line 30	1-20

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/EP 03/09005

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5484851	Α	16-01-1996	DE EP	4134967 C1 0538560 A2	10-12-1992 28-04-1993
EP 0979844	A	16-02-2000	DE	19836253 C1	23-12-1999
			DE	59901597 D1	11-07-2002
			EP	0979844 A2	16-02-2000
			US 	6235813 B1	22-05-2001
US 6248839	B1	19-06-2001	DE	19705470 A1	27-08-1998
			DE Ep	59801101 D1 0859028 A2	
			ES	2162353 T3	16-12-2001
EP 0870781	Α	14-10-1998	DE CN	19714714 A1 1199744 A	† 15–10–1998 25–11–1998
			EP	0870781 A1	14-10-1998
			JP	10292022 A	04-11-1998
US 5763548	Α	09-06-1998	AU AU	720512 B2 5306996 A	01-06-2000 16-10-1996
			BR	9604887 A	30-11-1999
			CA	2216853 A1	03-10-1996
			CN	1183107 A	27-05-1998
			EP	0817806 A1	: 14-01-1998
			JP	3040172 B2	08-05-2000
			JP	10509475 T	14-09-1998
			TW	520380 B	11-02-2003
			US Wo	6407187 B1 9630421 A1	: 18-06-2002 03-10-1996
			US	2002193538 A1	19-12-2002
			US	6512060 B1	28-01-2003
			ÜS	6541580 B1	01-04-2003
US 5177151	Α	05-01-1993	US	4791189 A	13-12-1988
			US	4983689 A	<pre>4 08-01-1991</pre>
			US	5061772 A	1 29-10-1991
			US	5120790 A	09-06-1992
			US	5506320 A	. 09-04-1996 . 06-07-1993
			US Ep	5225491 A 0291761 A2	23-11-1988
			JР	1045425 A	17-02-1989
			CA	2070538 A1	29-04-1993
			EP	0539655 A2	05-05-1993
	:		JP	5156172 A	22-06-1993
US 4029720	Α	14-06-1977	DE	2239401 A1	21-02-1974
			FR	2195641 A1	08-03-1974
			GB	1431683 A	14-04-1976
			JP	49045987 A	02-05-1974
	Α	19-07-2001	AU	3727501 A	24-07-2001
WO 0151534	••		BR	0107548 A 2394660 A1	08-10-2002
WO 0151534	••		~ ~	Z CUZNNI A I	19-07-2001
WO 0151534	,,		CA		
WO 0151534			CN	1395587 T	05-02-2003
WO 0151534	,				05-02-2003 19-07-2001
WO 0151534	,		CN WO	1395587 T 0151534 A1	05-02-2003

## INTERESTIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internation Polication No
PCT/EP 03/09005

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
US 4927961	Α	22-05-1990	DE DE	3633421 C1 3774654 D1 0262529 A2	23-07-1987 02-01-1992 06-04-1988
			EP US	5001189 A	19-03-1991
US 3932369	Α	13-01-1976	NONE		
US 5707445	A	13-01-1998	JP	2774445 B2	09-07-1998
			JP	7223852 A	22-08-1995
			CN	1137263 A ,B	04-12-1996
			DE	69417576 D1	06-05-1999
			DE	69417576 T2	26-08-1999
			EP	0734359 A1	02-10-1996
			ES	2129190 T3	01-06-1999
			WO	9516643 A1	22-06-1995
EP 1142847	A	10-10-2001	EP	1142847 A2	10-10-2001
			AU	701940 B2	11-02-1999
			AU	6051696 A	23-01-1997
			CA	2180989 A1	14-01-1997
			CN	1154953 A ,B	23-07-1997
			DE	69620832 D1	29-05-2002
			DE	69620832 T2	07-11-2002
			EP	0753488 A2	15-01-1997
			ES	2173999 T3	01-11-2002
			JP	3179022 B2	25-06-2001
			JP	9086990 A	31-03-1997
			KR	247526 B1	15 <b>-</b> 03-2000
			SG	50742 A1	20-07-1998
			US	6187841 B1	13-02-2001
			US	6376581 B1	23-04-2002

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 C08F293/00 C08L53/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )
IPK 7 C08F C08L C08G C09D C09J C04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
(	US 5 484 851 A (FOCK JUERGEN) 16. Januar 1996 (1996-01-16)  * Spalte 2, Zeile 1-24; Anspruch 1; Spalte 1, Zeile 45-50, 35-40; Spalte 2, Zeile 61 - Spalte 3, Zeile 27; Spalte 3, Zeile 41-61; Spalte 4, Zeile 14-33; Ansprüche 2-6; Beispiele *	1,3-20
,	EP 0 979 844 A (GOLDSCHMIDT AG TH) 16. Februar 2000 (2000-02-16)  * Ansprüche 1,4,2-9 ; Seite 4, Zeile 1 - Seite 6, Zeile 30 ; Beispiele * Seite 2, Zeile 1 -Seite 6, Zeile 29  -/	1,3-20 2

Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Slehe Anhang Patentfamilie
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	<ul> <li>*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist</li> <li>*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist</li> <li>*&amp;* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
5. November 2003	13/11/2003
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Hammond, A

## INTERNATIONALER

Internation Aktenzeichen
PCT/EP 03/09005

C (Factoria	ALS WESENTI ICU ANGECELIENE LINTEDI ACEM	PCT/EP 03/09005
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommer	nden Teile Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 248 839 B1 (KNEBELKAMP ARNO ET AL) 19. Juni 2001 (2001-06-19) * Zusammenfassung ; Beispiele ; Ansprüche 1,2 * Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 6, Zeile 20	1,3-20
X	EP 0 870 781 A (BASF AG) 14. Oktober 1998 (1998-10-14)  * Zusammenfassung ; Ansprüche 1-10 ; Seite 1, Zeile 1 - Seite 5, Zeile 21 ; Beispiele  *	1,3-20
Y	US 5 763 548 A (MATYJASZEWSKI KRZYSZTOF ET AL) 9. Juni 1998 (1998-06-09) * Spalte 6, Zeile 30 - Spalte 9, Zeile 46 ; Spalte 6, Zeile 60 "C1-C6 alkoxy"; Spalte 14, Zeile 10-14; Zusammenfassung* Spalte 14, Zeile 35 -Spalte 15, Zeile 67	2
Y	US 5 177 151 A (YU SIMON H) 5. Januar 1993 (1993-01-05) * Spalte 1, Zeile 21-25; Spalte 3, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile 26 * Zusammenfassung; Ansprüche 1-21	1-20
Y	US 4 029 720 A (SEILER ERHARD ET AL) 14. Juni 1977 (1977-06-14) Zusammenfassung; Ansprüche 1-11	1-20
A	WO 01 51534 A (RIME FRANCOIS ;CIBA SC HOLDING AG (CH); MUEHLEBACH ANDREAS (CH); A) 19. Juli 2001 (2001-07-19) das ganze Dokument	2
A	US 4 927 961 A (FOCK JUERGEN ET AL) 22. Mai 1990 (1990-05-22)  * Ansprüche 1-7 ; Spalte 1, Zeile 10 - Spalte 7, Zeile 5 * Zusammenfassung	1-20
A	US 3 932 369 A (SARTORI GUIDO ET AL) 13. Januar 1976 (1976-01-13) * Spalte 1, Zeile 1-37 * Spalte 4, Zeile 10-28	1-20
A	US 5 707 445 A (FUJITA SHUICHI ET AL) 13. Januar 1998 (1998-01-13)  * Ansprüche 1-8 * Spalte 2, Zeile 10 -Spalte 7, Zeile 11	1-20
Α	EP 1 142 847 A (MBT HOLDING AG; NIPPON CATALYTIC CHEM IND (JP)) 10. Oktober 2001 (2001-10-10) Seite 3, Zeile 50 -Seite 8, Zeile 30	1-20

## INTERNATIONALER REHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

International Aktenzeichen
PCT/EP 03/09005

					PCI/EP	03/09005
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5484851	Α	16-01-1996	DE EP	413496 053856		10-12-1992 28-04-1993
EP 0979844	A	16-02-2000	DE DE EP US	1983625 5990159 097984 623581	7 D1 4 A2	23-12-1999 11-07-2002 16-02-2000 22-05-2001
US 6248839	B1	19-06-2001	DE DE EP ES	1970547 5980110 085902 216235	O A1 1 D1 8 A2	27-08-1998 06-09-2001 19-08-1998 16-12-2001
EP 0870781	A	14-10-1998	DE CN EP JP	1971471 119974 087078 1029202	4 A 1 A1	15-10-1998 25-11-1998 14-10-1998 04-11-1998
US 5763548	A	09-06-1998	AU AU BR CA CN EP JP JP TW US WO	72051 530699 960488 221685 118310 081780 304017 1050947 52038 640718 963042	6 A 7 A 3 A1 7 A 6 A1 2 B2 5 T 60 B 67 B1	01-06-2000 16-10-1996 30-11-1999 03-10-1996 27-05-1998 14-01-1998 08-05-2000 14-09-1998 11-02-2003 18-06-2002 03-10-1996
			US US US	200219353 651206 654158	60 B1 80 B1	19-12-2002 28-01-2003 01-04-2003
US 5177151	A	05-01-1993	US US US US US EP JP CA EP	479118 498368 506177 512079 550632 522549 029176 104542 207053 053965 515617	9 A 22 A 20 A 20 A 21 A 21 A 25 A 38 A1 55 A2 72 A	13-12-1988 08-01-1991 29-10-1991 09-06-1992 09-04-1996 06-07-1993 23-11-1988 17-02-1989 29-04-1993 05-05-1993 22-06-1993
US 4029720	A	14-06-1977	DE FR GB JP	223940 219564 143168 4904598	11 A1 33 A	21-02-1974 08-03-1974 14-04-1976 02-05-1974
WO 0151534	A	19-07-2001	AU BR CA CN WO EP JP US	372750 010754 239466 139558 015153 125418 200351970 200316675	18 A 50 A1 37 T 34 A1 35 A1 03 T	24-07-2001 08-10-2002 19-07-2001 05-02-2003 19-07-2001 06-11-2002 24-06-2003 04-09-2003

## INTERNATIONALER PEHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

International Menzelchen
PCT/EP 03/09005

Im Recherchenbericht Datum der angeführtes Patentdokument Veröffentlichu		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4927961	Α	22-05-1990	DE DE	3633421 C1 3774654 D1	23-07-1987 02-01-1992
			EP US	0262529 A2 5001189 A	06-04-1988 19-03-1991
US 3932369	Α	13-01-1976	KEINE		
US 5707445	Α	13-01-1998	JP	2774445 B2	09-07-1998
			JP CN	7223852 A 1137263 A ,B	22-08-1995 04-12-1996
			DE	69417576 D1	06-05-1999
			DE	69417576 T2	26-08-1999
			EP	0734359 A1	02-10-1996
			ES	2129190 T3	01-06-1999
			WO	9516643 A1	22-06-1995
EP 1142847	Α	10-10-2001	ΕP	1142847 A2	10-10-2001
			AU	701940 B2	11-02-1999
			AU	6051696 A	23-01-1997
			CA	2180989 A1	14-01-1997
			CN DE	1154953 A ,B 69620832 D1	23-07-1997 29-05-2002
			DE	69620832 T2	07-11-2002
			EP	0753488 A2	15-01-1997
			ES	2173999 T3	01-11-2002
			JP	3179022 B2	25-06-2001
			JP	9086990 A	31-03-1997
			KR	247526 B1	15-03-2000
			SG	50742 A1	20-07-1998
			US	6187841 B1	13-02-2001
			US	6376581 B1	23-04-2002

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN\$

PCT

REC'D 22 NOV 2604

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

A	ktenze	ichen d	des Anmelders oder Anwalts	<del> </del>						
30851P WO			)	WEITERES VORGEHEN siehe Mittellung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)						
P	Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/09005 Internationale Patentklassifikation (IPK) oder C08F293/00			Internationales Anmeldedatum (TagMonatlJahr) Prioritätsdatum (TagMonatlJahr) 13.08.2003 14.08.2002						
int				nationale Klassifikation und IPK						
	0052	93/00								
	melde		CONCEDIO	,						
			CONSTRUCTION CHEN	MICALS GMBH						
1.	Die bea	eser ir auftra	nternationale vorläufige Prügten Behörde erstellt und v	ifungsbericht wurde	fungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung vird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.					
			o an a strong of orotent afta v	wild dem Anmeider	gemäß Arl	likel 36 übermitte	elt.			
2.	D:-		EDIOLE							
۷.	Die	ser B	ERICHT umfaßt insgesam	t 5 Blätter einschlie	Blich diese	es Deckblatts.				
		Aui	Berdem liegen dem Berich	t ANLAGEN hei: del	nei handal	t oo eish Din	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen			
		und Bel	doder Zeichnungen, die ge	ändert wurden und	diesem Be	i es sich um Blå Pricht zugrunde l	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser			
		PC	T).	nonugungen (siene	Regel 70.	16 und Abschnit	liegen, und/oder Blätter mit vor dieser t 607 der Verwaltungsrichtlinien zum			
	Die	se An	lagen umfassen insgesam	Blätter.						
		<u></u>		<del>~</del>						
3.	Dies	ser Be	ericht enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:						
	1	$\boxtimes$	Grundlage des Bescheid	ls						
	H		Priorität							
	Hi		Keine Erstellung eines G	utachtens über Neu	heit, erfind	derische Tätiake	it und gewerbliche Anwendbarkeit			
	IV			it dei Eilligung						
	V	$\boxtimes$	Begründete Feststellung	nach Regel 66.2 a)	i) hinsichtl	lich der Neuheit,	der erfinderischen Tätigkeit und der			
	VI		gewerblichen Anwendbar Bestimmte angeführte Ur		d Erklärun	gen zur Stützun	g dieser Feststellung			
	VII		Bestimmte Mängel der in		dupa					
	VIII		Bestimmte Bemerkungen	zur internationalen	Anmeldur	na				
					· ·····································	'9				
Datur	n der E	Einreic	hung des Antrags		Datum de	er Fertigstellung di	eses Rerichte			
33 U	1.200	14				3	See Bollona			
23.0	1.200	14			22.11.2	004				
lame	ame und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung				Boyell	obstant				
eaufi	oddinagteri beriotoe				Bevollmächtigter Bediensteter					
Europäisches Patentamt - P.B. 5818 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 ep			200 HV HilSwijk - Pavs Ras		Hammo	nd A	in the state of th			
	<u>"</u>	Fax:	+31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 +31 70 340 - 3016	epo ni		0 340-4253				
					101.401/	0 340-4253	PATOLING STEEL OF STEEL			

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/09005

l. Grundlage des Berio	chts
------------------------	------

Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Be	schreibung, Seiten						
	1-1	9	in der ursprünglich eingereichten Fassung					
	An	sprüche, Nr.						
	1-1	9	eingegangen am 23.01.2004 mit Schreiben vom 23.01.2004					
2.	ale	insichtlich der <b>Sprache</b> : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in de e internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern nter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.						
	Die ein	e Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache ngereicht; dabei handelt es sich um:						
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b)	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist ).					
		die Veröffentlichung	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).					
		die Sprache der Übe	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).					
3.	B. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäureseque internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:							
		in der internationale	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.					
		zusammen mit der i	nternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		bei der Behörde nac	hträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		Die Erklärung, daß o Offenbarungsgehalt	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.					
		Die Erklärung, daß o Sequenzprotokoll en	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen itsprechen, wurde vorgelegt.					
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:					
		Beschreibung,	Seiten:					
		Ansprüche,	Nr.:					
		Zeichnungen,	Blatt:					
5.		angegebenen Grund	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den Ien nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).					
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen.)	ie solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Berich					

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/09005

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-19 NEIN

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-19 NEIN Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ansprüche: 1-19 JA Ja:

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

### Zu Punkt I

# Grundlage des Bescheides

1. Der Bescheid ist für die Ansprüche 1-19 (mit Schreiben vom 23/1/04).

### Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. In diesem Bescheid werden die folgende Dokumente genannt ; die Nummerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten :

D1 US5484851

D2 EP0979844

D3 US6248839

D4 EP0870781

2. <u>D1 offenbart die Verwendung von den Blockcopolymeren</u> als in dem Anspruch 1 definiert, als Dispergiermittel oder/und Fliessmittel für wässrige Feststoff-Suspensionen. Es ist <u>zu notieren dass Anspruch 1 allein ein Verwendungsanspruch für die Blockcopolymere per se</u> als Dispergiermittel oder/und Fliessmittel für wässrige Feststoff-Suspensionen ist.

Nach Konsultation in der Prüfungsabteilung ist Anspruch 1 nicht ein Dispersion- oder Suspensionzusammensetzungproduktanspruch, oder ein Anspruch für die Verwendung von einer Dispersionzusammensetzung für Suspensionen zu sehen. Als Folge sind die Komponentverbindungen in einem Suspensionzusammensetzungprodukt z.B. Anhydrit , Kalk etc. nicht die strittige Frage. Diese Situation ist in der Richtung von Richtlinien, Teil C, Kapitel III, 4.7b - "...Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen.."

# 3. Im Kontext von Punkt 2:

Die Offenbarungen in D1 (Spalte 2, Zeile 1-24; Anspruch 1; Spalte 1, Zeile 45-50, 35-40; Spalte 2, Zeile 61 - Spalte 3, Zeile 27; Spalte 3, Zeile 41-61; Spalte 4, Zeile 14-33; Ansprüche 2-6; Beispiele), zeigen dass der Gegenstand der Ansprüche 1-19 nicht neu scheint.

Die Offenbarungen in D2 (Ansprüche 1,4,2-9; Seite 4, Zeile 1 - Seite 6, Zeile 30;

Beispiele ; Seite 2, Zeile 1 - Seite 6, Zeile 29), zeigen dass der Gegenstand der Ansprüche 1-19 nicht neu scheint.

Die Offenbarungen in D3 (Zusammenfassung; Beispiele; Ansprüche 1,2; Spalte 1, Zeile 1 - Spalte 6, Zeile 20), zeigen dass der Gegenstand der Ansprüche 1-19 nicht neu scheint. Die Offenbarungen in D4 (Zusammenfassung; Ansprüche 1-10; Seite 1, Zeile 1 - Seite 5, Zeile 21; Beispiele), zeigen dass der Gegenstand der Ansprüche 1-19 nicht neu scheint.

23. Jan. 2004

-1-

### **Ansprüche**

- 1. Verwendung von Blockcopolymeren, die durch Polymerisation einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit mindestens einer ethylenisch ungesättigten Monomer-Verbindung (B) hergestellt wurden, als Dispergiermittel oder/und Fließmittel für wässrige Feststoff-Suspensionen, wobei die Feststoff-Suspension hydraulische Bindemittel auf Basis von Zement, Kalk, Gips und Anhydrit enthält.
- Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Blockcopolymere durch Umsetzung einer Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) der allgemeinen Formel (I)

$$R^{1}$$
  $O \leftarrow C_{m}H_{2m}O \xrightarrow{}_{n-1} C_{m}H_{2m} - Z$ 
(I)

wobei

 $R^1$  = Wasserstoff, ein  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl-Rest, ein cycloaliphatischer  $C_5$ - $C_{12}$ -Cycloalkyl-Rest, ein ggf. substituierter  $C_6$ - $C_{14}$ -Arylrest

m = 2 bis 4

n = 1 bis 250

$$Z = -Y - C - C - C m'H_{2m'+1}$$

$$C_{n'H_{2n'+1}}$$

 $mit Y = 0, NR^2$ 

-2-

$$R^2$$
 = H, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylrest, C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-Arylrest oder

$$X = Cl, Br$$

$$m' = 1 \text{ bis } 4$$

$$n' = 0 \text{ bis } 2,$$

mit  $R^3$  = ggf. substituierter  $C_6$ - $C_{14}$ -Arylenrest X = Cl, Br

$$-SH, -N < H R2, -P < H R4, -O -P -H OR5 (V)$$

wobei  $R^4$  = H,  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkylrest,  $C_5$ - $C_8$ -Cycloalkylrest, ggf. durch Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsäuregruppen substituierter  $C_6$ - $C_{14}$ -Arylrest oder und  $R^5$  =  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{14}$ -Aryl oder darstellen und  $R^1$ ,  $R^2$ , m und n vorstehend genannte Bedeutung besitzen,

mit einer radikalisch polymerisierbaren ethylenisch ungesättigten Monomer-Verbindung (B) der allgemeinen Formel (II)

$$\begin{array}{c}
R^7 \\
R^6
\end{array}
C = C < \begin{array}{c}
R^8 \\
R^9
\end{array}$$
(II)

hergestellt wurden,

wobei

R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> = H, CH<sub>3</sub>, COOH oder deren Salze, COOR<sup>10</sup>, CONR<sup>10</sup>R<sup>10</sup>

R<sup>6</sup> und R<sup>9</sup>

zusammen O-CO-O

 $R^8 = H, CH_3, -CH_2-COOR^{10}$ 

R<sup>9</sup> = COOR<sup>10</sup>, ein ggf. substituierter C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-Arylrest oder OR<sup>11</sup>

 $R^{10} = H, C_1-C_{12}-Alkyl, C_1-C_{12}-Hydroxyalkyl,$ 

R<sup>11</sup> = Acetyl, darstellen können und

R¹, m, n, oben genannte Bedeutung besitzen.

- Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung der Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) mit der Monomer-Komponente (B) in Form einer radikalischen Polymerisation durchgeführt wurde.
- Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung in Form einer "Atom Transfer Radical Polymerisation" (ATRP) erfolgte.

- Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Arylreste für R¹ noch durch Hydroxyl-, Carboxyl- und Sulfonsäuregruppen substituiert sind.
- Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in Formel (I) m = 2 oder 3 und n = 5 bis 250 bedeuten.
- 7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass R² = Wasserstoff oder C₁-C₂-Alkyl bedeutet.
- 8. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass m' = 1 und n' = 0 oder 1 bedeuten.
- Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Arylenrest für R³ noch Halogenyl-, Hydroxyl-, C₁-C₁₂-Alkoxy-, C₁-C₁₂-Dialkylamino- oder Carboxylgruppen aufweist.
- 10. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> für H, R<sup>6</sup> und R<sup>9</sup> zusammen für O-CO-O, R<sup>8</sup> für H, CH₃ oder CH₂COOR¹⁰ und R<sup>9</sup> für COOR¹⁰, oder für einen ggf. mit Hydroxyl-, Carboxyl- oder Sulfonsäuregruppen substituierten Phenylrest steht.
- 11. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass  $R^6$  und  $R^7$  = H,  $R^8$  = H,  $CH_3$  und  $R^9$  =  $COOR^{10}$  bedeuten.
- 12. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass  $R^6$  und  $R^7$  = H,  $R^8$  = H,  $CH_3$  und  $R^9$  = COOH bzw. deren Salze oder COOR<sup>12</sup> sowie  $R^{12}$  = tert.-Butyl oder  $C_1$ - $C_6$ -Hydroxyalkyl bedeuten.

- 5 -

- 13. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung der Poly(alkylenoxid)-Verbindung (A) und der Monomer-Verbindung (B) in Gegenwart einer Inimer-Verbindung durchgeführt wurde.
- 14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass als Inimere Verbindungen eingesetzt wurden, die durch Veresterung von hydroxyfunktionalisierten Monomeren, wie z.B. Hydroxyethylmethacrylat (HEMA), mit ATRP-Initiatoren, wie z.B. Halogenpropionsäuren, hergestellt wurden.
- 15. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass als Inimere Verbindungen eingesetzt wurden, die durch Sulfochlorierung von Styrol erhalten wurden.
- 16. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung im Temperaturbereich von 20 bis 110 °C erfolgte.
- 17. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Blockcopolymere in einer Menge von 0,01 bis 5 Gew.-% bezogen auf die Feststoff-Suspension eingesetzt werden.
- 18. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Feststoff-Suspension anorganische Partikel ausgewählt aus der Gruppe Gesteinsmehl, Silikatmehl, Kreide, Tone, Porzellanschlicker, Talkum, Pigmente und Russ enthält.

-6-

19. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Feststoff-Suspension organische Partikel wie z.B. Kunststoffpulver enthält.

**GEAENDERTES BLATT** 

23-01-2004

#### Feld Nr. VIII (iv) ERKLÄRUNG: ERFINDERERKLÄRUNG (nur im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika)

Die Erklärung muß dem in Abschnitt 214 vorgeschriebenen Wortlaut entsprechen; siehe Anmerkungen zu den Feldern VIII, VIII (i) bis (v) (allgemein) und insbesondere die Anmerkungen zum Feld Nr. VIII (iv). Wird dieses Feld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

#### Ersindererklärung (Regeln 4.17 Ziffer iv und 51 bis.1 Absatz a Ziffer iv) im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika:

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß ich nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Erfinder angegeben ist) oder Miterfinder (falls nachstehend mehr als ein Erfinder angegeben ist) des beanspruchten Gegenstandes bin, für den ein Patent beantragt wird.

Diese Erklärung wird im Hinblick auf und als Teil dieser internationalen Anmeldung abgegeben (falls die Erklärung zusammen mit der Anmeldung eingereicht wird).

Diese Erklärung wird im Hinblick auf die internationale Anmeldung Nr. PCT/EP .. 03 /.09 0.05 ...... abgegeben (falls diese Erklärung nach Regel 26ter eingereicht wird).

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehörigkeit den neben meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen.

Ich bestätige hiermit, daß ich den Inhalt der oben angegebenen internationalen Anmeldung, einschließlich ihrer Ansprüche, durchgesehen und verstanden habe. Ich habe im Antragsformular dieser internationalen Anmeldung gemäß PCT Regel 4.10 sämtliche Auslandsanmeldungen angegeben und habe nachstehend unter der Überschrift "Frühere Anmeldungen", unter Angabe des Aktenzeichens, des Staates oder Mitglieds der Welthandelsorganisation, des Tages, Monats und Jahres der Anmeldung, sämtliche Anmeldungen für ein Patent bzw. eine Erfinderurkunde in einem anderen Staat als den Vereinigten Staaten von Amerika angegeben, einschließlich aller internationalen PCT-Anmeldungen, die wenigstens ein anderes Land als die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen, deren Anmeldetag dem der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, vorangeht.

Frühere Anmeldungen: . . . D.E. . 102 . 37 . 286 . 1 . vom . 14 . 08 . 2002

Ich erkenne hiermit meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die nach meinem Wissen zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind, einschließlich, im Hinblick auf Teilfortsetzungsanmeldungen, Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der früheren Patentanmeldung und dem internationalen PCT-Anmeldedatum der Teilfortsetzungsanmeldung bekannt geworden sind.

Ich erkläre hiermit, daß alle in der vorliegenden Erklärung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen, und ferner, daß ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen ablege, daß wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben oder dergleichen gemäß § 1001, Title 18 des US-Codes strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefängnis bestraft werden können und daß derartige wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Rechtswirksamkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines aufgrund deren erteilten Patentes gefährden können.

Name: Kraus Alexander					
Wohnsitz: Deutsch	land				
(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)  Truchtlaching  Postanschrift: Wehrländerstr 13., . 833.76 Tacherting, Deutschland					
Staatsangehörigkeit:  Unterschrift des Erfinders:  (falls nicht bereits das Antragsformalar unterschrieben wird oder falls die Erkläning nach Einreichung der internationalen Anmeldung					
Unterschrift des Erfinders:	Datum: X 21.07. 2003				
(falls nicht bereits das Antragsformulaf unierschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)	(der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)				
Name: Hübsch Christian					
Wohnsitz: Gmund, Deutschland. (Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)					
Postanschrift: Dorfstr. 14,83703 . Gmund, . Deutschland					
Staatsangehörigkeit: X Beulsch	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
Unterschrift des Erfinders: X A. Airlesch.	Datum: X 20, 7, 03				
(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)	(der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)				

Diese Erklärung wird auf dem folgenden Blatt fortgeführt, "Fortsetzungsblatt für Feld Nr. VIII (iv)".

	Nr.	

-P	C	T	EF	20	003	/n	no	005:	
	·	1,	Ľ	~ (	vuj	ν.	ひフ	ひひる	_

Fortsetzungsblatt für Felder VI	[] (i) bis (v)	ERKLÄRUNG
---------------------------------	----------------	-----------

Falls der Platz in einem der Felder VIII (i) bis (v) nicht für alle Angaben ausreicht, insbesondere im Falle, daß mehr als zwei Ersinder in Feld Nr. VIII (iv) ausgeführt werden: schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VIII ..." (geben Sie die Ziffer des Feldes an) und machen Sie die ersorderlichen Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise. Falls hinsichtlich zweier oder mehr Erklärungen der Platz nicht ausreicht, sollten Sie jeweils ein separates Fortsetzungsblatt sür jede Erklärung einreichen. Wird dieses Fortsetzungsblatt nicht benutzt, so sollte es dem Antrag nicht beigefügt werden.

Name: Albrecht Gerhard	•
Wonnsitz:	hland
	.Tacherting, Deutschland
Staatsangehörigkeit: Munde selpublik	Deuls Dland
Unterschrift des Erfinders (falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)	Datum: Mt.O. 2003 (der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)
Name:	•••••
Wohnsitz: Schonau, Deutschla (Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)	nd
Postanschrift: Untersteiner-Str.	18, 83471 Schönau, Deutschland
Staatsangehörigkeit: Deursch.  Unterschrift des Erfinders: Fell Marchel  (falls nicht bereits das Antragsformula unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)	Datum: 21.07.203  (der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)
Name: Hartl Angelika  Wohnsitz: Tacherting, Deutsc (Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)	hland
•	42.Tacherting, Deutschland
************	
Staatsangehörigkeit: Deut Schrift des Erfinders: Mal C. (falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)	Datum: 21.03. 2003  (der Unterschrift, falls das Antragsformularnicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)
Name: Scheul Stefanie	
Wohnsitz: Trostberg, Deutsch (Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)	land
Postanschrift: Lindacher Str. 43,	.833.08. Trostberg, Deutschland.
Unterschrift des Erfinders: X CACU SE LOUIL (falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben vird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift	Datum: X. M. O. 2003.  (der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt

-		Nr.	
	ıaıı	171.	 

PCT/EP2003/009005

Fortsetzungsblatt für Felder VIII (i) bis (v) ERKLÄRUNG	FC1/EF2003/009005
Falls der Platz in einem der Felder VIII (i) bis (v) nicht für alle Ar Feld Nr. VIII (iv) aufgeführt werden: schreiben Sie "Fortsetzung" die erforderlichen Angaben entsprechend der in dem Fold in de	ngaben ausreicht, insbesondere im Falle, daß mehr als zwei Erfinder ir von Feld Nr. VIII" (geben Sie die Ziffer des Feldes an) und machen Sie lem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise. Falls ht. sollten Sie ieweils ein senamter Fortenwagsblau für ind
Name: Kern Alfred	
Wohnsitz: Kirchweidach, .Deu- (Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)	tschland
	Kirchweidach, Deutschland
Staatsangehörigkeit: X Dem SOA	
Unterschrift des Erfinders:	Datum: K. 20.08.2003 (der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)
Name:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Wohnsitz:	
Postanschrift:	
Staatsangehörigkeit:	·
Unterschrift des Erfinders:  (falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26/er berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)	Datum:
Name:	
Wohnsitz: (Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)	
Postanschrift:	••••••
Staatsangehörigkeit:	
Unterschrift des Erfinders:  (falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)	Datum: (der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)
Name:	
Wohnsitz:	
***************************************	
Staatsangehörigkeit:	
Unterschrift des Erfinders:  (falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)	Datum: (der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)
Diese Erklärung wird auf dem folgenden Blatt fongeführt, "Fort	setzungsblatt für Feld Nr. VIII (iv)".